

SATEPRIMER

Fondo acrílico microtexturado liso especial para revocos SATE

DESCRIPCIÓN

Fondo acrílico microtexturado liso especial para la aplicación posterior de la gama de acabados revocados del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior SATE FACHADAS (ETE 21/0438)

USOS RECOMENDADOS

Como preparación previa del soporte, a la aplicación de la capa de acabado de mortero acrílico.

Se aplica sobre mortero tradicional, mortero monocapa, hormigón liso, yeso, placas de yeso laminado, pinturas plásticas, revestimientos, etc.

Se puede usar tanto en obra nueva como en rehabilitación de edificios antiguos.

PROPIEDADES

- Gran resistencia, dureza y adherencia.
- Mate.
- Excelente comportamiento.
- Aspecto mate y tacto suave.
- Protección frente a la humedad.
- Buena brochabilidad, cubrición y rendimiento.
- Excelente relación calidad-precio.
- Resistente al frote húmedo.

DATOS TÉCNICOS

VEHÍCULO	Copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
PIGMENTOS	Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.
ASPECTO	Mate.
DILUYENTE	Agua.
SÓLIDOS EN PESO	59 + 2 %
PESO ESPECÍFICO	1,50 + 0,10 g/ml
COV (2010)	Máximo 40 g/l
COLOR	Blanco y colores según tarifa
SECADO	30-60 minutos.
REPINTADO	Mínimo 6 horas.
RENDIMIENTO TEÓRICO	6-8 m ² /l y mano. Depende de la irregularidad y absorción de la superficie.
ENVASADO	4 L y 14 L

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Sobre superficies nuevas de materiales de construcción, comprobar que su estado es el adecuado, limpiar la superficie para eliminar restos de polvo, grasa y suciedad en general y aplicar una primera capa diluida como mínimo entre un 10-15% con agua, aunque es recomendable para consolidar la superficie o unificar la absorción utilizar un fijador acrílico como nuestro FIJADOR para obtener un mejor resultado.

Sobre superficies ya pintadas, si la pintura está en mal estado habrá que eliminarla o si es pintura al temple proceder como en el caso de una superficie nueva. Si tiene buena adherencia, lijlarla suavemente para matizar y eliminar el polvo antes de pintar.

MODO DE EMPLEO:

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar perfectamente el producto. Aplicar siempre sobre superficies saneadas, limpias, secas, libres de polvo, ceras, grasas, etc. Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Para aplicación con brocha y rodillo dar una mano diluida entre un 10-15% con agua. Para aplicación a pistola diluir entre un 5-10%.

No aplicar nunca por debajo de 5°C ni superior a 35°C.

En caso de eflorescencias o salitre, tratar con algún líquido neutralizante o con una solución de ácido clorhídrico al 10% en agua, aclarar con abundante agua y dejar secar antes de pintar.

En caso de contaminación por moho, hongos, algas u otros elementos, aplicar una solución de agua y lejía o sal fuman al 10% sobre la superficie, dejar actuar de 15-20 minutos. A continuación aclarar profundamente con agua y dejar secar completamente antes de aplicar la pintura. Proceder como en superficies nuevas o ya pintadas.

Para el pintado de otras superficies no contempladas en la presente ficha técnica, contactar con nuestro Departamento Técnico.



OBSERVACIONES

Las características del producto se obtienen una vez seco y reticulado completamente, así como aplicado sobre los soportes especificados

El consumo es teórico y depende del estado del soporte. El consumo real deberá ser determinado para cada obra en particular mediante ensayos representativos.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en su uso práctico en circunstancias concretas mediante juicios subjetivos.

Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de cada superficie, nos es imposible garantizar la total reproductividad en cada uso concreto.

Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentar en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera del control de la compañía.

ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL ENVASE

Conservar el envase bien cerrado, bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C. La vida útil del producto en su envase original y sin abrir es de un año.



SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales. No ingerir el producto. Mantener los botes abiertos fuera del alcance de los niños. Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores. Para más información ver ficha de seguridad del producto.

PELIGRO



GHS07

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

REVISIÓN: 29/03/2021